

武汉市 2023 年下半年涂料、油漆、胶粘剂产品 质量监督抽查实施细则

1. 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取的样品数量不得少于 2.0kg，将样品均分为两份，每份至少 1.0kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

2. 检验依据

2.1 涂料类：

GB/T 25249-2010 氨基醇酸树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 1。

表 1

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 25249-2010
2	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
3	细度	GB/T 6753.1-2007
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	遮盖力	GB/T 1726-1979
6	耐冲击性	GB/T 1732-1993
7	弯曲强度	GB/T 6742-2007
8	铅笔硬度	GB/T 6739-2006
9	划格试验	GB/T 9286-1998
10	耐水性	GB/T 25249-2010
11	耐人工气候老化性	GB/T 25249-2010

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 2。

表 2

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 25251-2010
2	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
3	细度	GB/T 6753.1-2007

序号	检验项目	检验方法
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	遮盖力	GB/T 1726-1979
6	弯曲强度	GB/T 6742-2007
7	铅笔硬度	GB/T 1730-2007
8	划格试验	GB/T 9286-1998
9	耐水性	GB/T 25251-2010
10	耐人工气候老化性	GB/T 25251-2010

GB/T 25253-2010 酚醛树脂涂料（清漆、色漆）检验项目 见表 3。

表 3

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 25253-2010
2	细度	GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	遮盖力	GB/T 1726-1979
6	耐冲击性	GB/T 1732-1993
7	柔韧性	GB/T 1731-1993
8	硬度	GB/T 1730-2007
9	附着力	GB/T 1720-1979
10	耐水性	GB/T 1733-1993

GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料检验项目 见表 4。

表 4

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 25263-2010
2	细度	GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	遮盖力	GB/T 1726-1979

6	弯曲强度	GB/T 6742-2007
7	附着力（拉开法）	GB/T 5210-2006
8	划格试验	GB/T 9286-1998
9	耐碱性	GB/T 9274-1988
10	耐盐水性	GB/T 9274-1988
11	耐人工气候老化性	GB/T 25263-2010

GB/T 25264-2010 溶剂型丙烯酸树脂涂料检验项目 见表 5

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 25264-2010
2	细度	GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	遮盖力	GB/T 1726-1979
6	弯曲试验	GB/T 6742-2007
7	划格试验	GB/T 9286-2021
8	耐冲击性	GB/T 1732-1993
9	耐水性	GB/T 9274-1988
10	耐热性	GB/T 1735-2009

GB/T 25271-2010 硝基涂料检验项目 见表 6

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 25271-2010
2	细度	GB/T 6753.1-2007
3	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	遮盖力	GB/T 1726-1979
6	划格试验	GB/T 9286-1998

序号	检验项目	检验方法
7	耐热性	GB/T 1735-2009
8	耐水性	GB/T 9274-1988

GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料 检验项目 见表 7
表 7

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 27806-2011
2	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
3	干燥时间	GB/T 1728-2020
4	耐冲击性	GB/T 1732-1993
5	弯曲强度	GB/T 6742-2007
6	耐水性	GB/T 9274-1988
7	耐盐水性	GB/T 9274-1988
8	耐盐雾性	GB/T 27806-2011

GB/T 13492-92 各色汽车用面漆检验项目 见表 8
表 8

序号	检验项目	检验方法
1	划格试验	GB/T 9286-2021
2	细度	GB/T 1724-2019
3	铅笔硬度	GB/T 6739-2006
4	耐汽油性	GB/T 9274-1988

GB/T 13493-92 各色汽车用底漆检验项目 见表 9
表 9

序号	检验项目	检验方法
1	细度	GB/T 1724-2019
2	干燥时间	GB/T 1728-2020
3	铅笔硬度	GB/T 6739-2006
4	打磨性	GB/T 1770-2008

序号	检验项目	检验方法
1	细度	GB/T 1724-2019
5	耐油性	GB/T 9274-1988
6	耐汽油性	GB/T 9274-1988

HG/T 3668-2020 富锌底漆 检验项目 见表 10

序号	检验项目	检验方法
1	在容器中状态	HG/T 3668-2020
2	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
3	不挥发物中金属锌含量	HG/T 3668-2020
4	干燥时间	GB/T 1728-2020
5	耐冲击性	GB/T 1732-2020
6	附着力（拉开法）	GB/T 5210-2006
7	耐盐雾性	HG/T 3668-2020

HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆检验项目 见表 11

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	HG/T 4566-2013
2	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
3	干燥时间	GB/T 1728-1979
4	弯曲强度	GB/T 6742-2007
5	耐冲击性	GB/T 1732-1993
6	划格试验	GB/T 9286-1998
7	附着力	GB/T 5210-2006
8	耐盐水性	GB/T 9274-1988
9	耐盐雾性	HG/T 4566-2013

HG/T 4340-2012 环氧云铁中间漆 检验项目 见表 12

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

1	容器中状态	HG/T 4340-2012
2	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
3	适用期	HG/T 4340-2012
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	弯曲强度	GB/T 6742-2007
6	耐冲击性	GB/T 1732-1993
7	附着力（拉开法）	GB/T 5210-2006

HG/T 2454-2014 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）检验项目见表 13

表 13

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	HG/T 2454-2014
2	细度	GB/T 1724-1979
3	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	耐冲击性	GB/T 1732-1993
6	弯曲试验	GB/T 6742-2007
7	附着力（拉开法）	GB/T 5210-2006
8	耐酸性	HG/T 2454-2014
9	耐碱性	HG/T 2454-2014
10	耐水性	GB/T 1733-1993
11	耐盐水性	HG/T 2454-2014
12	耐人工气候老化	HG/T 2454-2014

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料检验项目 见表 14

表 14

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 23995-2009
2	细度	GB/T 1724-2019
3	干燥时间	GB/T 1728-1979
4	贮存稳定性	GB/T 23995-2009
5	附着力（划格法）	GB/T 9286-2021

序号	检验项目	检验方法
6	耐干热性	GB/T 4893.3-2005
7	耐水性	GB/T 23995-2009
8	耐碱性	GB/T 23995-2009

GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料检验项目 见表 15

表 15

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 23997-2009
2	施工性	GB/T 23997-2009
3	干燥时间	GB/T 1728-1979
4	涂膜外观	GB/T 23997-2009
5	贮存稳定性	GB/T 23997-2009
6	打磨性	GB/T 23997-2009
7	铅笔硬度（擦伤）	GB/T 6739-2006
8	附着力（划格法）	GB/T 9286-1998
9	耐干热性	GB/T 4893.3-2005
10	耐磨性	GB/T 1768-2006
11	耐冲击性	GB/T 23997-2009
12	耐水性	GB/T 23997-2009
13	耐碱性	GB/T 23997-2009
14	耐酸性	GB/T 23997-2009

GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料检验项目 见表 16

表 16

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 23998-2009
2	细度	GB/T 1724-2019
3	干燥时间	GB/T 1728-1979
4	涂膜外观	GB/T 23998-2009
5	打磨性	GB/T 23998-2009

序号	检验项目	检验方法
6	铅笔硬度（擦伤）	GB/T 6739-2006
7	附着力（划格法）	GB/T 9286-2021
8	耐干热性	GB/T 4893.3-2005
9	耐水性	GB/T 23998-2009
10	耐碱性	GB/T 23998-2009

GB/T 23999-2009 室内装饰装修水性木器涂料检验项目 见表 17
表 17

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 23999-2009
2	细度	GB/T 1724-2019
3	不挥发物	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	GB/T 1728-1979
5	贮存稳定性	GB/T 23999-2009
6	涂膜外观	GB/T 23999-2009
7	打磨性	GB/T 23999-2009
8	硬度（擦伤）	GB/T 6739-2006
9	附着力（划格法）	GB/T 9286-1998
10	耐冲击性	GB/T 23999-2009
11	耐水性	GB/T 23999-2009
12	耐沸水性	GB/T 23999-2009

HG/T 4758-2014 水性丙烯酸树脂涂料检验项目 见表 18
表 18

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	HG/T 4758-2014
2	贮存稳定性	HG/T 4758-2014
3	不挥发物含量	GB/T 1725-2007
4	干燥时间	GB/T 1728-1979

序号	检验项目	检验方法
5	细度	GB/T 6753.1-2007
6	涂膜外观	HG/T 4758-2014
7	耐冲击性	GB/T 1732-1993
8	弯曲试验	GB/T 6742-2007
9	划格试验	GB/T 9286-1998
10	铅笔硬度	GB/T 6739-2006
11	耐水性	HG/T 4758-2014
12	耐盐水性	HG/T 4758-2014
13	耐人工气候老化性	HG/T 4758-2014

JG/T 224-2007 建筑用钢结构防腐涂料检验项目 见表 19
表 19

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	JG/T 224-2007
2	细度	GB/T 6753.1-2007
3	干燥时间	GB/T 1728-1979
4	遮盖力	GB/T 1726-1979
5	耐冲击性	GB/T 1732-1993
6	弯曲强度	GB/T 6742-2007
7	附着力	GB/T 9286-1998
8	耐水性	GB/T 1733-1993
9	耐盐水性	GB/T 9274-1988
10	耐人工老化性	JG/T 224-2007

JT/T 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件检验项目 见表 20
表 20

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	JT/T 722-2008
2	细度	GB/T 1724-2019
3	不挥发物含量	GB/T 1725-2007

序号	检验项目	检验方法
4	不挥发物中的金属锌含量	HG/T 3668-2009
5	干燥时间	GB/T 1728-2020
6	耐冲击性	GB/T 1732-2020
7	耐磨性	GB/T 1768-2006
8	弯曲性	GB/T 6742-2007
9	硬度	GB/T 1730-2007
10	附着力（拉开法）	GB/T 5210-2006
11	适用期	GB/T 9274-1988
12	重涂性	GB/T 9274-1988

GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量见表 21
表 21

序号	检验项目	检验方法
1	VOC 含量	GB 30981-2020
2	苯含量	GB 30981-2020
3	甲苯与二甲苯（含乙苯） 总和含量	GB 30981-2020
4	卤代烃总和含量	GB 30981-2020
5	乙二醇醚及醚酯总和含量	GB 30981-2020
6	可溶性重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）	GB 30981-2020

GB 18581-2020 木器涂料检验项目 见表 22
表 22

序号	检验项目	检验方法
1	VOC 含量	GB 18581-2020
2	甲醛含量	GB 18581-2020
3	苯	GB 18581-2020
4	甲苯、二甲苯、乙苯含量总和	GB 18581-2020
5	苯系物总和含量	GB 18581-2020

6	游离二异氰酸酯含量总和含量 (TDI, HDI)	GB/T 18446-2009
7	甲醇含量	GB 18581-2020
8	乙二醇醚及醚酯总和含量	GB 18581-2020
9	总铅（Pb）含量	GB 18581-2020
10	可溶性重金属含量（镉、铬、汞）	GB 18581-2020

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙面漆检验项目 见表 23

表 23

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 9756-2018
2	施工性	GB/T 9756-2018
3	低温稳定性	GB/T 9756-2018
4	低温成膜性	GB/T 9756-2018
5	涂膜外观	GB/T 9756-2018
6	干燥时间	GB/T 9756-2018
7	对比率	GB/T 9756-2018
8	耐碱性	GB/T 9756-2018
9	耐洗刷性	GB/T 9756-2018

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙面漆检验项目 见表 24

表 24

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 9755-2014
2	施工性	GB/T 9755-2014
3	低温稳定性	GB/T 9755-2014
4	涂膜外观	GB/T 9755-2014

序号	检验项目	检验方法
5	干燥时间	GB/T 9755-2014
6	对比率	GB/T 9755-2014
7	耐水性	GB/T 9755-2014
8	耐碱性	GB/T 9755-2014
9	耐洗刷性	GB/T 9755-2014
10	抗泛盐碱性	GB/T 9755-2014
11	透水性	GB/T 9755-2014
12	涂层耐温变性	GB/T 9755-2014
13	附着力（划格法）	GB/T 9755-2014
14	耐人工气候老化性 （250h/400h/600h）	GB/T 9755-2014

JG/T 172-2014 弹性建筑涂料 检验项目 见表 25
表 25

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	JG/T 172-2014
2	施工性	JG/T 172-2014
3	低温稳定性	JG/T 172-2014
4	涂膜外观	JG/T 172-2014
5	干燥时间	JG/T 172-2014
6	对比率	JG/T 172-2014
7	耐水性	JG/T 172-2014
8	耐碱性	JG/T 172-2014
9	涂层耐温变性	JG/T 172-2014
10	拉伸强度（标准状态）	JG/T 172-2014
11	断裂伸长率（标准状态）	JG/T 172-2014

序号	检验项目	检验方法
12	耐人工老化性（400h）	JG/T 172-2014

GB/T 9757-2001 溶剂型外墙检验项目 见表 26

表 26

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	GB/T 9757-2001
2	施工性	GB/T 9757-2001
3	低温稳定性	GB/T 9757-2001
4	涂膜外观	GB/T 9757-2001
5	干燥时间	GB/T 9757-2001
6	对比率	GB/T 9757-2001
7	耐水性	GB/T 9757-2001
8	耐碱性	GB/T 9757-2001
9	耐洗刷性	GB/T 9757-2001
10	涂层耐温变性	GB/T 9757-2001
11	耐人工气候老化性 (300h/500h/1000h)	GB/T 9757-2001

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量检验项目 见表 27

表 27

序号	检验项目	检验方法
1	VOC 含量	GB 18582-2020
2	苯系物总和含量	GB 18582-2020
3	甲醛含量	GB 23993-2009
4	总铅（Pb）含量	GB 18582-2020
5	重金属（镉、铬、汞）	GB 18582-2020

JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料检验项目 见表 28

表 28

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	JG/T 24-2018
2	施工性	JG/T 24-2018
3	低温稳定性	JG/T 24-2018
5	初期干燥抗裂性	JG/T 24-2018
6	吸水量	JG/T 24-2018
7	耐水性	JG/T 24-2018
8	耐碱性	GB/T 9265-2009
9	耐沾污性	GB/T 9780-2013
10	粘结强度（标准状况）	JG/T 24-2018
11	耐人工气候老化性（600h）	JG/T 24-2018

HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料 见表 29

表 29

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	HG/T 4343-2012
2	干燥时间	GB/T 1728-2020
3	低温稳定性	HG/T 4343-2012
4	涂膜外观	HG/T 4343-2012
5	耐水性	HG/T 4343-2012
6	耐碱性	GB/T 9265-2009
7	耐洗刷性	HG/T 4343-2012
8	耐沾污性	GB/T 9780-2013
9	耐人工气候老化（1000h）	HG/T 4343-2012

JG/T 210-2018 建筑内外墙用底漆检验项目 见表 30

表 30

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	JG/T 210-2018
2	施工性	JG/T 210-2018

序号	检验项目	检验方法
3	低温稳定性	JG/T 210-2018
4	涂膜外观	JG/T 210-2018
5	干燥时间	GB/T 1728-2020
6	耐水性	JG/T 210-2018
7	耐碱性	GB/T 9265-2009
8	透水性	JG/T 210-2018
9	抗泛碱性	JG/T 210-2018
10	抗泛盐碱性	JG/T 210-2018

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子检验项目 见表 31

表 31

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	JG/T 157-2009
2	施工性	JG/T 157-2009
3	初期干燥抗裂性	JG/T 157-2009
4	干燥时间	GB/T 1728-2020
5	打磨性	JG/T 157-2009
6	耐水性	JG/T 157-2009
7	耐碱性	GB/T 9265-2009
8	腻子膜柔韧性	JG/T 157-2009
9	粘结强度（标准状况）	JG/T 157-2009

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子检验项目 见表 32

表 32

序号	检验项目	检验方法
1	容器中状态	JG/T 298-2010
2	施工性	JG/T 298-2010
3	初期干燥抗裂性	JG/T 298-2010
4	干燥时间	GB/T 1728-2020
5	打磨性	JG/T 298-2010

序号	检验项目	检验方法
6	耐水性	JG/T 298-2010
7	柔韧性	JG/T 298-2010
8	粘结强度（标准状况）	JG/T 298-2010

2.2 胶粘剂及辅料类：

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量检验项目 见表 33

表 33

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB 18583-2008
2	苯	GB 18583-2008
3	甲苯+二甲苯	GB 18583-2008
4	总挥发性有机物	GB 18583-2008
5	甲苯二异氰酸酯	GB 18583-2008
6	二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯	GB 18583-2008

GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量检验项目 见表 34

表 34

序号	检验项目	检验方法
1	总挥发性有机物	GB 33372-2020

GB 30982-2014 建筑胶粘剂有害物质限量检验项目 见表 35

表 35

序号	检验项目	检验方法
1	游离甲醛	GB 30982-2014
2	苯	GB 30982-2014
3	甲苯+二甲苯	GB 30982-2014
4	总挥发性有机物	GB 18583-2008
5	甲苯二异氰酸酯	GB 30982-2014
6	二氯甲烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯	GB 30982-2014

GB/T 28627-2012 抹灰石膏检验项目 见表 36
表 36

序号	检验项目	检验方法
1	抗折强度	GB/T 28627-2012
2	抗压强度	GB/T 28627-2012
3	拉伸粘结强度	GB/T 28627-2012

JC/T 547-2017 陶瓷砖胶粘剂检验项目 见表 37
表 37

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸粘结强度	JC/T 547-2017
2	浸水后拉伸粘结强度	JC/T 547-2017

JC/T 1004-2017 陶瓷砖填缝剂 见表 38
表 38

序号	检验项目	检验方法
1	耐磨性	JC/T 1004-2017
2	抗折强度（标准试验条件下）	JC/T 1004-2017
3	抗压强度（标准试验条件下）	JC/T 1004-2017

JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统（抗裂砂浆） 检验项目 见表 39
表 39

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸粘结强度（标准状态）	JG/T 158-2013
2	拉伸粘结强度（浸水处理）	JG/T 158-2013

JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统（界面砂浆） 检验项目 见表 40
表 40

序号	检验项目	检验方法
1	拉伸粘结强度（标准状态）	JG/T 158-2013
2	拉伸粘结强度（浸水处理）	JG/T 158-2013 中

JC 887-2001 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 检验项目 见表 41
表 41

序号	检验项目	检验方法
1	弯曲弹性模量	GB/T 2567-2021
2	拉剪强度	GB/T 7124-2008
3	压剪强度（石材-石材）	JC 887-2001
3.1	标准条件	JC 887-2001
3.2	浸水处理	JC 887-2001
3.3	热处理	JC 887-2001
4	压剪强度（石材-不锈钢） （标准条件）	JC 887-2001

HG/T 2727-2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂检验项目 见表 42
表 42

序号	检验项目	检验方法
1	外观	GB/T 11175-2002
2	pH 值	GB/T 8325-1987
3	粘度	GB/T 2794-2013
4	不挥发物	GB/T 11175-2002
5	木材污染性	HG/T 2727-2010

JC/T 438-2019 水溶性聚乙酸乙烯酯建筑胶粘剂 检验项目 见表 43
表 43

序号	检验项目	检验方法
1	外观	JC/T 438-2019 中 5.2 条
2	pH 值	GB/T 14518- 1993
3	不挥发物含量	JC/T 438-2019 中 5.3 条
4	粘结强度	JC/T 438-2019 附录 A
5	低温稳定性	JC/T 438-2019 中 5.6 条

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照本内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是

不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 13492-92	各色汽车用面漆
GB/T 13493-92	各色汽车用底漆
GB/T 23995-2009	室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料
GB/T 23997-2009	室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料
GB/T 23998-2009	室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料
GB/T 23999-2009	室内装饰装修用水性木器涂料
GB/T 25249-2010	氨基醇酸树脂涂料
GB/T 25251-2010	醇酸树脂涂料
GB/T 25253-2010	酚醛树脂涂料
GB/T 25263-2010	氯化橡胶防腐涂料
GB/T 25264-2010	溶剂型丙烯酸树脂涂料
GB/T 25271-2010	硝基涂料
GB/T 27806-2011	环氧沥青防腐涂料
HG/T 4340-2012	环氧云铁中间漆
HG/T 4758-2014	水性丙烯酸树脂涂料
GB/T 28627-2012	抹灰石膏
GB/T 9756-2018	合成树脂液内墙涂料
GB/T 9755-2014	合成树脂乳液外墙涂料
GB/T 9757-2001	溶剂型外墙涂料
JG/T 172-2014	弹性建筑涂料

HG/T 3668-2020	富锌底漆
HG/T 2454-2014	溶剂型聚氨酯涂料（双组分）
HG/T 4566-2013	环氧树脂底漆
JG/T 224-2007	建筑用钢结构防腐涂料
JT/T 722-2008	公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件
JG/T 210-2018	建筑内外墙用底漆
JG/T 157-2009	建筑外墙用腻子
JG/T 298-2010	建筑室内用腻子
JG/T 24-2018	合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
HG/T 4343-2012	水性多彩建筑涂料
JC/T 547-2017	陶瓷砖胶粘剂
JC/T 1004-2017	陶瓷砖填缝剂
GB 18581-2020	木器涂料有害物质限量
GB 18582-2020	建筑用墙面涂料中有害物质限量
GB 30981-2020	工业防护涂料中有害物质限量
GB 18583-2008	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量
GB 30982-2014	建筑胶粘剂有害物质限量
GB 33372-2020	胶粘剂挥发性有机化合物限量
JG/T 158-2013	胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
JC 887-2001	干挂石材幕墙用环氧胶粘剂
HG/T 2727-2010	聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂
JC/T 438-2019	水溶性聚乙烯酯建筑胶粘剂

企业对被抽查产品明示的质量要求及供需双方签定的合同质量要求。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。