

武汉市 2023 年下半年矿物掺合料
产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表 1 抽取样品数量

序号	产品品种	抽样数量(kg)	检验样品数量(kg)	备用样品数量(kg)
1	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉	12	6	6
2	用于水泥和混凝土中的粉煤灰	12	6	6

2 检验项目和检验方法

表 2 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

序号	检验项目	检验方法
1	密度	GB/T 208-2014
2	比表面积	GB/T 8074-2008
3	活性指数	GB/T 18046-2017
4	流动度比	GB/T 18046-2017
5	含水量（质量分数）	GB/T 18046-2017
6	初凝时间比	GB/T 18046-2017
7	三氧化硫质量分数	GB/T 176-2017
8	氯离子	GB/T 176-2017
9	烧失量（质量分数）	GB/T 176-2017
10	不溶物	GB/T 176-2017
11	放射性	GB 6566-2010

表 3 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

序号	检验项目	检验方法
1	细度	GB/T 1345-2005
2	需水量比	GB/T 1596-2017
3	烧失量	GB/T 176-2017
4	含水量	GB/T 1596-2017
5	三氧化硫含量	GB/T 176-2017
6	游离氧化钙含量	GB/T 176-2017
7	（二氧化硅、三氧化二铝和三氧化二铁）总质量分数	GB/T 176-2017
8	密度	GB/T 208-2014
9	强度活性指数	GB/T 208-2014
10	放射性	GB 6566-2010

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T18046-2017 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T1596-2017 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应

以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。