

武汉市 2024 年下半年电线电缆产品 质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

1.2 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.3 抽样数量

1.3.1 橡皮绝缘软电缆电线：每批次产品抽取样品 40 米，其中 20 米作为检验样品，20 米作为备用样品。

1.3.2 架空绝缘电缆：每批次产品抽取样品 40 米，其中 20 米作为检验样品，20 米作为备用样品。

1.3.3 非阻燃塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品 40 米，其中 20 米作为检验样品，20 米作为备用样品。

1.3.4 非阻燃挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品 40 米，其中 20 米作为检验样品，20 米作为备用样品。

1.3.5 非阻燃挤包绝缘中压电力电缆：每批次产品抽取样品 30 米，其中 15 米作为检验样品，15 米作为备用样品。

1.3.6 非阻燃额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品 100 米，其中 70 米作为检验样品，30 米作为备用样品。

1.3.7 非阻燃额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆：每批次产品抽取样品 100 米，其中 50 米作为检验样品，50 米作为备用样品。

1.3.8 阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（非阻燃产品总长度+4X）米，其中（非阻燃检验样品长度+1.5X）米作为检验样品，（非阻燃备用样品长度+2.5X）米作为备用样品。X 为成束燃烧试验所需样品长度，计算公式如下：

A 类阻燃：X=[7000/(3.14×D²/4-S)] 取整×3.5 米

B 类阻燃：X=[3500/(3.14×D²/4-S)] 取整×3.5 米

C 类阻燃：X=[1500/(3.14×D²/4-S)] 取整×3.5 米

D 类阻燃：X=[500/(3.14×D²/4-S)] 取整×3.5 米

以上计算公式中，D 为电缆成品外径，单位为毫米（mm）；S 为所有金属材料的截面积，单位为平方毫米（mm²）（注：如抽样数量及基数不满足本条上述计算所需的检样及备样数量时，则按

上述 1.3.3 至 1.3.7 规定抽样。)

2 检验依据

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	绝缘平均厚度	GB/T 2951.11—2008	GB/T 2951.11—2008
2	绝缘最薄处厚度	GB/T 5023.2—2008	GB/T 5023.2—2008
3	护套平均厚度	JB/T 10491.1-2004	JB/T 10491.1-2004
4	护套最薄处厚度	GB/T 5013.2-2008	GB/T 5013.2-2008
5	绝缘偏心度	GB/T 2951.11—2008	GB/T 2951.11—2008
6	导体电阻	JB/T 10491.1-2004 GB/T 5013.2-2008 GB/T 3048.4—2007 GB/T 5023.2—2008 GB/T 3956—2008 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020	JB/T 10491.1-2004 GB/T 5013.2-2008 GB/T 3048.4—2007 GB/T 5023.2—2008 GB/T 3956—2008 GB/T 12706.1—2020 GB/T 12706.2—2020 GB/T 12706.3—2020
7	绝缘老化前抗张强度	GB/T 2951.1-1997	GB/T 2951.1-1997
8	绝缘老化前断裂伸长率	GB/T 2951.11—2008	GB/T 2951.11—2008
9	绝缘老化后抗张强度	GB/T 2951.1-1997	GB/T 2951.1-1997
10	绝缘老化前后抗张强度变化率	GB/T 2951.2-1997	GB/T 2951.2-1997
11	绝缘老化后断裂伸长率	GB/T 2951.11—2008	GB/T 2951.11—2008
12	绝缘老化前后断裂伸长率变化率	GB/T 2951.12—2008	GB/T 2951.12—2008
13	绝缘热收缩	GB/T 2951.13—2008 GB/T 2951.3-1997	GB/T 2951.13—2008 GB/T 2951.3-1997
14	绝缘热延伸	GB/T 2951.21—2008 GB/T 2951.5-1997	GB/T 2951.21—2008 GB/T 2951.5-1997
15	护套老化前抗张强度	GB/T 2951.11—2008	GB/T 2951.11—2008
16	护套老化前断裂伸长率		
17	护套老化后抗张强度	GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008	GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008
18	护套老化前后抗张强度变化率		
19	护套老化后断裂伸长率		
20	护套老化前后断裂伸长率变化率		
21	护套热失重试验	GB/T 2951.32—2008	GB/T 2951.32—2008
22	曲挠试验	GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2—2008	GB/T 5013.2-2008 GB/T 5023.2—2008
23	单根垂直燃烧试验	GB/T 18380.12—2008 GB/T 18380.12—2022	GB/T 18380.12—2008 GB/T 18380.12—2022

序号	检验项目	检验依据	检验方法
		GB/T 18380.13—2022	GB/T 18380.13—2022
24	成束阻燃性能	GB/T 18380.33—2022 GB/T 18380.34—2022 GB/T 18380.35—2022 GB/T 18380.36—2022	GB/T 18380.33—2022 GB/T 18380.34—2022 GB/T 18380.35—2022 GB/T 18380.36—2022

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5013.4—2008 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 4 部分：软线和软电缆

GB/T 5013.6—2008 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆第 6 部分：电焊机电缆

GB/T 5023.3—2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4—2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5—2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软线）

GB/T 9330—2020 塑料绝缘控制电缆

GB/T 12706.1—2020 额定电压 1 kV（Um=1.2 kV）到 35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第 1 部分：额定电压 1 kV（Um=1.2 kV）和 3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 12706.2—2020 额定电压 1 kV（Um=1.2 kV）到 35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第 2 部分：额定电压 6kV（Um=7.2 kV）到 30 kV（Um=36 kV）电缆

GB/T 12706.3—2020 额定电压 1 kV（Um=1.2 kV）到 35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第 3 部分：额定电压 35 kV（Um=40.5 kV）电缆

GB/T 12527—2008 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049—2008 额定电压 10kV 架空绝缘电缆

GB/T 19666—2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8734.2—2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3—2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4—2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第 4 部分：安装用电缆》

JB/T 8734.5—2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分：屏蔽电线

JB/T 8735.2—2016 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分：橡套软电缆

JB/T 10491—2022 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。